



### 1. Produktbeschreibung

Schlämmanstrich auf Silikatbasis, streichfertig, mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet, faserverstärkt, mit lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten und mineralischen Füllstoffen.

### 2. Anwendungsbereich

Renovierschlämme für Putze auf Wärmedämm-Verbundsystemen.

### 3. Produkteigenschaften

#### Technische Daten

spezifisches Gewicht: ca. 1,60 g/cm<sup>3</sup>

#### Farbton

Weiß und nach KEIM Palette exklusiv, HBW ≥ 30

- wasserdampfdurchlässig
- nicht filmbildend
- mineralisch matt
- lichtecht
- wasserabweisend
- leicht verstreichbar
- umweltfreundlich – ohne Zusatz von Lösemitteln

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Je nach Verschmutzung des Untergrundes

Reinigung nass: Ohne Druck mit kaltem oder warmem Wasser.  
Algen, Pilze und Flechten durch Nassstrahlen unter Beachtung der gültigen Vorschriften beseitigen.

Nach Trocknung der Oberfläche mit unverdünntem Algicid-Plus mit der Bürste oder im Flutverfahren gleichmässig tränken (nicht versprühen!)

Reinigung trocken: Mit Besen abkehren.

Sandende oder saugende mineralische Untergründe mit KEIM Spezial-Fixativ grundieren.

Sandende oder saugende organische Untergründe mit KEIM Indulagua grundieren.

#### Anstrichaufbau mit Schwundrissen im Putz

Schlämmanstrich: KEIM Novosil-Grob unverdünnt verarbeiten (Airlessdüsen: 0,94 mm bzw. 0,037 inch, weitere Infos siehe TM zur Airless-Technik). Bei stark saugenden Untergründen kann bis max. 5% mit KEIM Spezial-Fixativ verdünnt werden. Schlämmanstrich mit der Bürste auftragen und die Putzrisse sorgfältig zuschlämmen.

Schlußanstrich: KEIM Novosil-Farbe unverdünnt streichen, rollen oder spritzen (Airlessdüsen: 0,68 mm bzw. 0,027 inch, weitere Infos siehe zur Airless-Technik). Immer nur gleiche Chargen Nr. in einer Fläche verarbeiten.

TM

#### Verbrauch

ca. 0,20 l/m<sup>2</sup> für einmaligen Schlämmanstrich bzw. zusätzlich ca. 0,01 l/m<sup>2</sup> KEIM Spezial-Fixativ bei stark saugenden Untergründen.

#### Verarbeitungsbedingungen

Ab + 5°C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während der Verarbeitung und nach dem Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor Wind und Regen schützen.

#### Trockenzeit

Zwischen den einzelnen Anstrichen mindestens 12 Stunden Trockenzeit einhalten.

#### Werkzeuge

KEIM Novosil-Grob kann gestrichen und gerollt werden. Für den Schlämmanstrich wird die Verarbeitung mit der Bürste empfohlen.

Die Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit viel Wasser reinigen. Die Werkzeuge während der Pause im Material oder im Wasser aufbewahren.

### 5. Lieferform

5 l und 15 l Gebinde

### 6. Lagerung

12 Monate gut verschlossen im Originalgebände. Kühl, jedoch frostfrei lagern.



## 7. Kennzeichnung nach GefStoffV

R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen.  
Kann in Gewässern längerfristig schädliche  
Wirkungen haben.  
S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Besondere Anweisungen einholen/  
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

## 8. Transportkennzeichnung

entfällt

## 9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12  
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

## 10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen durch Abdecken schützen. Materialien wie Glas, Keramik, Metall, Lacke können durch Wasserglas angegriffen werden. Farbspritzer nicht antrocknen lassen, sondern sofort abspülen. Augen vor Farbspritzern schützen. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Hautkontakt vermeiden. Hände vor jeder Pause und nach Arbeitsende gründlich mit Wasser reinigen. Keine Lösemittel verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-SK 01

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

